



5.27 Koprolmagneet, filterstaaf, fijn-polige opdeling uit neodymium

Tambour magnétique, barreau magnétique, division par polarisation fine en néodymium



artikel article nr	maat in mm mesure en mm					trekkracht* force de traction* (kg)	temp (°C)
	D	B	d	h	b		
RO-06250001-02	25	15	10	10,6	3	2,5	100
RO-06250002-02	32	15	10	11,1	4	3,5	100
RO-06250003-02	40	27	12	13,1	4	5	100
RO-06250004-02	50	27	12	13,1	4	7,5	100
RO-06250005-02	63	39	16	17,3	5	10	100
RO-06250006-02	80	39	20	21,7	6	14	100
RO-06250007-02	100	51	25	26,7	8	19	100
RO-06250008-02	125	63	30	31,7	8	25	100
RO-06250009-02	160	75	40	42,1	12	30	100

(*) De trekkracht is gemeten bij kamertemperatuur, op een gepolijste stalen plaat (S235JR volgens DIN 10 025) van 10 mm dik, loodrecht op de magneet gemeten. 10% afwijking ten opzichte van de aangeduide waarde is mogelijk. Normaliter wordt deze waarde overschreden.

(*) Ces valeurs de forces de traction sont mesurées en chambres climatiques, sur une plaque d'acier poli (S235JR suivant DIN 10 025) de 10 mm d'épaisseur, charge verticale mesurée au niveau de l'aimant. Une variation de 10% par rapport à la valeur indiquée est considérée comme admissible. En principe cette valeur est éliminée.